

御 承 認 願 申 請 書

殿

製 品 名

工 事 名

年 月 日



東海商事



ブロック

工業株式会社

(様式-1)

1. 示 方 配 合

配 合 記 号	粗骨材 の最大 寸法 (mm)	自 己 充てん 性のラ ンク	目 標 スラン プフロ ー (cm)	目 標 50cm フロー 時間 (秒)	水 結 合材比 (%)	水粉体 容積比 (%)	空気量 (%)	単位粗 骨材絶 対容積 (m^3/m^3)	単位量 (kg/m^3)						
									水 W	セ メ ン ト C	混和材 F	細骨材 S	粗骨材 G	混和剤	
														高性能 AE 減 水剤	その他 の混和 剤
B	15	1	70±7.5	1～10	51.4	1.04	4.5±1.5	0.328	180	350	168	732	876	3.50	—

配合設計条件

設計基準強度(材令14日) $40.0\text{N}/\text{mm}^2$

配 合 強 度 $47.5\text{N}/\text{mm}^2$

骨材の最大寸法 15mm

セメントの密度 (g/cm^3) 3.15 ± 0.02

細骨材の粗粒率 2.80 ± 0.15

混和材の密度 (g/cm^3) 2.70 ± 0.02

粗骨材の粗粒率 6.35 ± 0.15

細骨材の密度 (g/cm^3) 2.67 ± 0.02

塩化物量 $0.30\text{kg}/\text{m}^3$ 以下

粗骨材の密度 (g/cm^3) 2.67 ± 0.02

アルカリ骨材反応対策 無害な骨材を使用する

2. 材 料

セメント (製造会社名、種別)

住友大阪セメント(株)岐阜工場、普通ポルトランドセメント

混和材(製造会社名、銘柄、用途種類)

近江鉱業(株)、カルファインダー、石灰石微粉末

混和剤(製造会社名、銘柄、用途種類)

(株)竹本油脂、チューポールNV-G5、高性能AE減水剤

水 (地下水、上水道の別)

地下水

骨 材(製造会社名及び産地)

細骨材 矢橋工業(株)、赤坂産

粗骨材 マルアイ石灰工業(株)、昼飯産

細骨材 砕 砂 5mm以下

粗骨材 砕 石 15mm ～ 5mm

3. コンクリート配合別製品名表

配合記号	設計基準強度	配合強度	コンクリート二次製品名	摘 要
B	$40.0\text{ N}/\text{mm}^2$	$47.5\text{N}/\text{mm}^2$	歩車道境界ブロック、地先境界ブロック 上ぶた式U形側溝、落ちふた式U形側溝及びふた 可変勾配側溝及びふた、鉄筋コンクリートL型擁壁 ベース付歩車道境界ブロック、その他	

I Q C	試験室長	担当者	合・否
（印）	（印）	（印）	合格

セメント試験成績表

№ 510767



2021 年 10 月 度

住友大阪セメント株式会社

種 類 品 質		普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高 炉 セ メ ン ト B 種 JIS R 5211			
		JIS 規格値	試験成績			JIS 規格値	試験成績			JIS 規格値	試験成績		
			平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)
密 度 g/cm ³		——	3.15 ✓	——	——	——	3.13	——	——	——	3.04	——	——
比 表 面 積 cm ² /g		2500以上	3310 ✓	74	——	3300以上	4600	69	——	3000以上	3710	72	——
凝 結	水 量 %	——	28.1 ✓	——	——	——	30.6	——	——	——	29.7	——	——
	始 発 h-min	60min以上	2-24 ✓	——	(1-55)	45min以上	2-00	——	(1-35)	60min以上	3-09	——	(2-20)
	終 結 h-min	10h以下	3-48 ✓	——	4-30	10h以下	3-07	——	3-40	10h以下	4-56	——	5-55
安 定 性		良	良 ✓	——	——	良	良	——	——	良	良	——	——
圧縮強さ N/mm ²	1d	——	——	——	——	10.0以上	28.0	1.37	——	——	——	——	——
	3d	12.5以上	31.5 ✓	1.33	——	20.0以上	48.7	1.53	——	10.0以上	21.5	1.40	——
	7d	22.5以上	46.7 ✓	1.73	——	32.5以上	59.0	1.72	——	17.5以上	34.7	1.54	——
	28d	42.5以上	61.4 ✓	1.84	——	47.5以上	70.3	1.89	——	42.5以上	60.6	1.77	——
水 和 熱 J/g	7d	——	340 ✓	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
	28d	——	392 ✓	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
化学成分 %	酸化マグネシウム	5.0以下	1.24 ✓	——	1.70	5.0以下	1.15	——	1.71	6.0以下	3.62	——	4.09
	三酸化硫黄	3.5以下	1.93 ✓	——	2.09	3.5以下	2.89	——	2.99	4.0以下	1.95	——	2.35
	強 熱 減 量	5.0以下	2.54 ✓	——	2.69	5.0以下	1.60	——	1.95	5.0以下	1.80	——	2.51
	全アルカリ	0.75以下	0.57 ✓	——	0.61	0.75以下	0.52	——	0.55	——	——	——	——
	塩化物イオン	0.035以下	0.018 ✓	——	0.027	0.02以下	0.006	——	0.009	——	0.012	——	——

備考：

高炉セメントB種

1. ベースセメントの全アルカリ (%) : 0.57
2. 高 炉 ス ラ グ の 分 量 (%) : 40~45

全アルカリの最大値のうち直近6ヶ月の最大の値
 普通ポルトランドセメント (%) : 0.63
 早強ポルトランドセメント (%) : 0.58

1. 試験方法は、JIS R 5201、JIS R 5202、JIS R 5203及びJIS R 5204による。なお、JIS R 5202は本体法による。
2. 安定性の試験成績は、パット法による。
3. 28dの圧縮強さ及び水和熱は、前月度の値を示す。

お問い合わせその他ご連絡先：

住友大阪セメント株式会社
名古屋支店

〒450-0003 名古屋市市中村区名駅南2丁目14番19号
 (住友生命名古屋ビル3F)
 TEL(052)566-3203
 静岡営業所 TEL(054)253-7108

骨材試験成績書

東海商事ブロック工業株式会社・大野工場
岐阜県揖斐郡大野町本庄
TEL 0585(35)2031
FAX 0585(35)2522

検印欄

IQC室長試験係




令和 3年10月度

産地品名	赤坂産 細骨材		昼飯産 粗骨材					
骨材名称	砕砂		砕石					
最大寸法(mm)	5		15					
試験項目	結果	規格値	結果	規格値	結果	規格値	結果	規格値
表乾密度 (g/cm ³)	2.67	2.67±0.02	2.67	2.67±0.02				
絶乾密度 (g/cm ³)	2.64	2.5以上	2.65	2.5以上				
吸水率 (%)	1.03	3.0以下	0.83	3.0以下				
単位容積質量 (kg/ℓ)								
粒形判定実積率 (%)	58.3	54以上						
微粒分量 (%)	2.3	3.0±2.0	0.3	0.5±0.5				
粘土塊量 (%)								
軟石量 (%)								
有機不純物								
安定性 (%)	1.1	10以下	1.0	12以下				
塩化物量 (%)								
すりへり減量 (%)			22.0	40以下				
アルカリ骨材反応性試験	A	無害である	A	無害である				

ふるい分け試験 (通過率%)

骨材名称	砕砂		砕石					
ふるい(mm)	通過率	規格値	通過率	規格値	通過率	規格値	通過率	規格値
50			100	100-100				
40			100	100-100				
30			100	100-100				
25			100	100-100				
20			100	100-100				
15			100	100-100				
10	100	100-100	100	100- 90				
5	100	100- 90	62	70- 40				
2.5	89	100- 80	2	15- 0				
1.2	70	90- 50	1	5- 0				
0.6	38	65- 25						
0.3	21	35- 10						
0.15	5	15- 2						
粗粒率	2.77	2.80±0.15	6.35	6.35±0.15				

粒度曲線



備考:

2021年 7月～2021年 12月 度 コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

〒 501-0533 (78940)

岐阜県揖斐郡大野町本庄 8-5 9 -

1

東海商事ブロック工業㈱

御中

種 類 高性能AE減水剤 標準形 (I 種)

商品名 チューポールNV-G



〒443-8611 愛知県蒲郡市港町2番5号

竹本油脂株式会社

☎ (0533) 68-2118

1. コンクリートの試験結果

項 目		JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値
フ レ ッ シ ユ コ ン ク リ ー ト	減 水 率 %	18以上	19	19 ✓
	ブリーディング量の比 %	60以下	17	—
	ブリーディング量の差 cm^3/cm^2	—	—	—
	凝結時間の差 分	始 発	-60～+90	+10
		終 結	-60～+90	±0
	経時変化量	スランプ cm	6.0以下	5.5
		空 気 量 %	±1.5以内	-0.7
硬 化 コ ン ク リ ー ト	圧 縮 強 度 比 %	材 齢 1 日	—	—
		材 齢 2 日 (5℃)	—	—
		材 齢 7 日	125以上	148
		材 齢 28 日	115以上	134
	長 さ 変 化 比 %	110以下	96	—
	凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)	60以上	87	—

注記1 1 m^3 当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 2.63 kg/m^3 性能確認試験 2.63 kg/m^3

注記2 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2021年 3月の試験結果である。

ただし、圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2020年 10月の試験結果である。

注記3 この表に表示している形式評価試験は、2020年 9月に竹本油脂株式会社 で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン (Cl^-) 量及び全アルカリ量

項 目	JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の 含有量	1 m^3 当たりの 化学混和剤の使用量	試験値
塩化物イオン (Cl^-) 量	0.02 kg/m^3 以下	0.00 kg/m^3	0.00 %	2.63 kg/m^3	0.00 kg/m^3 ✓
全アルカリ量	0.30 kg/m^3 以下	0.04 kg/m^3	1.8 %	2.63 kg/m^3	0.05 kg/m^3 ✓

注記1 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2021年 3月の試験結果である。

注記2 この表に表示している形式評価試験は、2020年 9月に竹本油脂株式会社 で実施した試験結果である。

3. チューポールNV-G 5の品質

化学混和剤中の含有量		密度 (g/cm^3 , 20℃)	
塩化物イオン (Cl^-) 量	全アルカリ量	規格値	試験値
0.00 %	1.4 %	1.03 ～ 1.11	1.070 ✓

注 記 この表に表示している試験値は、2021年 3月の試験結果である。



I Q C	試験室長	担当者	合・否
			合格

コンクリート混和材石灰石微粉末検査成績表

東海商事ブロック工業株式会社 御中

2021年 10月度

近江鋳業株式会社

種類 : 石灰石微粉末

品名 : カルフアインダー90



検 査 項 目		品質規格	成 績
比表面積	(cm^2/g)	5000 $\pm$ 500	5000 /
圧縮強度比 (%)	7 d	100 以上	124 /
	28 d	100 以上	115 /
CaCO ₃	(%)	90 以上	98.7 /
MgO	(%)	5 以下	0.37 /
SO ₃	(%)	0.5 以下	0.1 未満 /
Al ₂ O ₃	(%)	1.0 以下	0.04 /
湿分	(%)	1.0 以下	0.07 /
メチレンブルー吸着量	(mg/g)	1.0 以下	0.17 /
全アルカリ量	(%)	0.02 以下	0.01 未満 /
塩化物イオン	(%)	0.02 以下	0.002 /
密度	(g/cm^3)	2.6 以上	2.71 /

社外品質検査項目

- ・ 圧縮強度比 : 2021年7月の試験報告書より
- ・ メチレンブルー吸着量 : 2021年6月の試験報告書より
- ・ 全アルカリ量 : 2021年6月の試験報告書より

問い合わせ先 : 近江鋳業株式会社
営 業 部
TEL : 0749-55-2013
FAX : 0749-55-0641



試験成績書

No. 21M4065

令和 3 年 4 月 1 6 日

杉山金網株式会社 御中

日本工業規格表示認証番号 TC0408088

大阪鋼業株式会社 三重工場

三重県津市美里町家所 4527

TEL (059) 279-3737

出荷日 令和 3 年 4 月 1 6 日

出荷質量 8, 0 0 0 Kg

規格 JIS G 3532 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	2. 6 0 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値						
No.	± 0. 06	—	540以上	30以上		
1	2. 5 7	4, 1 0 0	7 9 1	4 5	g o o d	g o o d
2	2. 5 7	4, 0 6 0	7 8 3	4 5	g o o d	g o o d
3	2. 5 7	4, 0 4 0	7 7 9	5 1	g o o d	g o o d

材料の化学成分

%

チャージ No.	C × 100	Si × 100	Mn × 100	P × 1000	S × 1000
0 U 9 4 3 1 7	6	1 8	5 3	9	8

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

03. 04. 12	1201	03. 04. 13	1101	03. 04. 13	1203	03. 04. 14	1105
	1202		1102		1204		1106
	1203		1103	03. 04. 14	1101		
	1204		1104		1102		
	1205		1201		1103		
	1206		1202		1104		



試験成績書

No. 21M8033

令和 3 年 8 月 1 9 日

杉山金網株式会社 御中

日本工業規格表示 認証番号 IC0408088
大阪鋼業株式会社 三重工場
三重県津市美里町家原 4527
TEL 059-295-3737

出荷日 令和 3 年 8 月 1 9 日

出荷質量 6, 4 0 0 K g

規格 J I S G 3 5 3 2 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	3. 2 0 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 SWRM6適合材		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値						
No.	±0.08		540以上	30以上		
1	3. 1 7 /	5, 6 4 0	7 1 5 /	5 6 /	g o o d /	g o o d /
2	3. 1 7 /	5, 6 8 0	7 2 0 /	5 7 /	g o o d /	g o o d /
3						

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
1 J 9 1 5 1 0	5	2	3 3	1 0	1 2
1 J 9 1 5 0 8	6	2	3 1	1 4	1 3

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

03.07.09	1201	03.07.12	1201				
	1202		1202				
03.07.12	1101						
	1102						
	1103						
	1104						



試験成績書

No. 21M8034

令和 3 年 8 月 1 9 日

杉山金網株式会社 御中

日本工業規格表示認証番号 JIS G 3532 008088
大阪鋼業株式会社 三重工場
三重県津市 幸町 4527
TEL 059-233-8737

出荷日 令和 3 年 8 月 1 9 日

出荷質量 7, 2 0 0 K g

規格 J I S G 3 5 3 2 鉄線

茂
今
清
井

和
今
美
井

種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	4. 0 0 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 SWRM6適合材		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値 No.	± 0.08	—	540以上	30以上		
1	3. 9 7 ✓	7, 8 8 0	6 3 7 ✓	6 0 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓
2	3. 9 6 ✓	7, 8 0 0	6 3 4 ✓	6 5 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓
3	3. 9 7 ✓	8, 4 2 0	6 8 1 ✓	6 3 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓

材料の化学成分

%

チャージ No.	C × 100	S i × 100	M n × 100	P × 1000	S × 1000
1 J 9 1 5 1 0	5	2	3 3	1 0	1 2
1 J 9 1 5 0 8	6	2	3 1	1 4	1 3
1 J 9 2 1 7 9	5	2	3 3	8	1 3

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

03. 07. 29	1201	03. 07. 30	1201				
	1202		1202				
03. 07. 30	1101	03. 08. 02	1101				
	1102						
	1103						
	1104						



試験成績書

No. 21M8041

令和 3 年 8 月 2 0 日

杉山金網株式会社 御中

日本工業規格表示 認証番号 TC0408088
大阪鋼業株式会社 三重工場
三重県津市美里町家所 4527
TEL 059-279-3737

出荷日 令和 3 年 8 月 2 0 日

出荷質量 13,630 Kg

規格 JIS G 3532 鉄線

茂今
清井

和今
美井

種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	5.00 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 SWRM12 適合材		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値						
No.	±0.10	—	540以上	30以上		
1	4.97 ✓	12,350	637 ✓	58 ✓	good ✓	good ✓
2	4.97 ✓	12,400	639 ✓	60 ✓	good ✓	good ✓
3						

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
OC3970	12	—	35	11	10
OC3972	12	—	35	14	13

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

03.07.08	3104 3201 3202 3203	03.07.13	3203 3204 3205 3206	03.07.16	3103 3104 3201 3202		
03.07.13	3201 3202	03.07.16	3101 3102	03.07.19	3101		



試験成績書

No. 21M8036

令和 3 年 8 月 1 9 日

杉山金網株式会社 御中

日本工業規格表示認証番号TC0408088
大阪鋼業株式会社三重工場
三重県津市美里町家所4527
TEL (059) 279-3737

出荷日 令和 3 年 8 月 1 9 日

出荷質量 7, 2 0 0 K g

規格 J I S G 3 5 3 2 鉄線

茂今
清井

和今
美井

種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線 径	6. 0 0 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 SWRM15適合材		

試験 項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞 り %	曲 げ 性	外 観
規格値 No.	±0.10	—	540以上	30以上		
1	5. 9 7 ✓	1 6, 6 0 0	5 9 3 ✓	6 4 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓
2	5. 9 7 ✓	1 6, 3 0 0	5 8 3 ✓	6 2 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓
3	5. 9 8 ✓	1 6, 3 0 0	5 8 1 ✓	6 4 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓
4						

材料の化学成分

%

チャーシ [※] No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
0 A 4 4 4 8	1 4	—	3 4	1 7	8
0 C 9 6 0 1	1 4	—	3 4	1 8	1 2
0 A 4 4 4 6	1 5	—	3 5	1 3	6

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

03.06.25	3206	03.07.26	3201				
03.06.28	3101		3202				
	3102		3203				
	3103						
	3104						
03.07.12	3101						

INSPECTION CERTIFICATE 鋼材検査証明書

GODO STEEL, LTD. OSAKA WORKS
合同製鐵株式会社大阪製造所
1-1-2, NISHIJIMA, NISHIYODOGAWA-KU, OSAKA, JAPAN
大阪市西淀川区西島1丁目1番2号

Contract No. 注文No.: 606131760A4
Order's No. 注文者照合番号:
Supplier 注文者: 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社
Commodity 品名: 異形棒鋼 (バーインコイル)
Specification 規格: JIS G 3112 SD295
Customer 需要家: 杉山金網株式会社
Shipper
Destination 揚 港:
工事名称:

JIS No. JIS認証番号: QA0507003

Ship No. 船番:

Certificate No. 証明書番号: 1020210802915
Date 発行日: 2021/08/25
処理コード: 0825 58482

S i z e 寸 法	Length 長 さ	Quantity 員 数	Mass 質 量 kg	Charge No. 鋼 番	Chemical Composition					化学成分 (%)									
					C X100 Max. 27	Si X100 Max. 55	Mn X100 Max. 150	P X1000 Max. 50	S X1000 Max. 50										
D 6		20	20,423	552332	15 /	18 /	69 /	25 /	20 /										
合計		20	20,423																

S i z e 寸 法	Charge No. 鋼 番	Tensile Test 引張試験 (GL=8D)				Bend Test 曲げ試験		Hardness 硬 度	Impact Test 衝撃試験		
		Y.P. 降伏点 又は0.2%耐力 N/mm2 Min. 295	T.S. 引張強さ N/mm2 440 - 600	EL. 伸び % Min. 16	R.A. 絞り %	Angle °					
D 6	552332	337 /	522 /	30 /		GOOD /					

I Q C	試験室長	担当者	合・否
			合格



Surveyor to

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE CONTRACT.
上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

Leader of Quality Control Group
品質管理グループリーダー
Daisuke Michishita
道下 大輔



C007100FR002A01

I Q C	試験室長	担当者	合・否
英	細川	三	合格

契約番号

出荷年月日

1-1-08-885-003

2021/8/28

鋼材検査証明書

証明書番号

587819

発行年月日

2021/8/28

契約先：スギト鋼材株式会社

規格

JIS G3112

認証番号

TC0507036

共英製鋼株式会社

枚方事業所 品質管理課

品質管理責任者 氏名 水谷 篤彦



杉山金網株式会社

品名

異形棒鋼

種類の記号

SD295

TOUGH-CON (タフコン)

〒573-0004 大阪府枚方市中宮大池3丁目1番地1号

TEL 072 (849) 3221

FAX 072 (849) 3339

寸法	長さ (m)	鋼番	員数 (本)	質量 (kg)	引張試験					曲げ試験	化学成分 (%)													
					降伏点 又は耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	降伏比 %	降伏棚の ひずみ度 %	伸び %	曲げ角度 内側半径	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	Cu ×100	Ni ×100	Cr ×100	V ×1000	Mo ×1000				Ceq ×100
					295 以上	440 - 600	-	-	16 以上	180° 1.5D	27 以下	55 以下	150 以下	50 以下	50 以下	-	-	-	-	-				-
D10	8.000	52050 52176 小計 中計	1.200 4.800 6.000 6.000	26.880 26.880	375 ✓ 381 ✓	512 ✓ 516 ✓	73 74		27 ✓ 24 ✓	GOOD ✓ GOOD ✓	20 ✓ 20 ✓	19 ✓ 21 ✓	73 ✓ 73 ✓	33 ✓ 31 ✓	40 ✓ 35 ✓	37 41	11 14	23 33	0 1	19 19				38 40
合計			6.000	26.880	炭素当量 Ceq = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14																			

上記鋼材は規定の試験を行い、これに合格したことを証明致します。

契約番号

出荷年月日

1-1-08-885-004

2021/8/28

鋼材検査証明書



証明書番号

585611

発行年月日

2021/8/28

契約先：スギト鋼材株式会社

規格
JIS G3112認証番号
TC0507036

✳ 共英製鋼株式会社

枚方事業所 品質管理課

品質管理責任者 氏名 水谷 篤史



杉山金網株式会社

品名
異形棒鋼種類の記号
SD295

TOUGH-CON (タフコン)

〒 573-0004 大阪府枚方市中宮大池3丁目1番地1号

TEL 072 (849) 3221

FAX 072 (849) 3339

寸法	長さ (m)	鋼番	員数 (本)	質量 (kg)	引 張 試 験					曲げ試験	化 学 成 分 (%)													
					降伏点 又は耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	降伏比 %	降伏棚の ひずみ度 %	伸び %	曲げ角度 内側半径	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	Cu ×100	Ni ×100	Cr ×100	V ×1000	Mo ×1000				Ceq ×100
					295 以上	440 - 600	-	-	16 以上	180° 1.5D	27 以下	55 以下	150 以下	50 以下	50 以下	-	-	-	-	-				-
D13	8.000	52222	3,300		363 ✓	477 ✓	76		30 ✓	GOOD ✓	15 ✓	17 ✓	71 ✓	31 ✓	29 ✓	29	11	27	1	25				34
		小計	3,300	26,268																				
		中計	3,300	26,268																				
合 計			3,300	26,268	炭素当量 Ceq = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14																			

上記鋼材は規定の試験を行い、これに合格したことを証明致します。

Contract No. 契約 No. 81-02833-01
Customer 契約先 芝本産業株式会社 静岡営業所 殿
Delivery 持込先 杉山金網株式会社 殿
Delivery Address 持込先住所 愛知県一宮市大毛字高木1
Supplier 取扱店 スギト鋼材株式会社 殿
Constructor ゼネコン
Project Name 工事名 在庫用

INSPECTION CERTIFICATE
製品検査証明書

JIS G 3112

当社は、JIS G 3112の認証を取得しております
(認証番号：QA0307009, 登録認証機関：JICQA)



〒254-0801
2-19, Kuryozutsumi, Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken, Japan
神奈川県平塚市久領堤2番19号
TEL. 0463 (22) 1750 (代)
FAX. 0463 (22) 1755



Symbol of Grade 種類の記号		SD295		Size 呼び名		D16		Total Amount 合計質量		23, 120 kg		Date 出荷年月日		2021/08/19		List No. 納品書番号					30	
Charge No. 鋼 番	Details 明 細			Tensile Test 引 張 試 験				Bend Test. 曲げ試験		Chemical Composition 化 学 成 分 %												
	Length 長 さ	Pieces 本 数	Mass 質 量	Y. P. or Y. S. 降伏点又は耐力 N/mm ²	T. S. 引張強さ N/mm ²	EL. 伸 び %	Y. P. /T. S. 降伏比 %	Angle 曲げ 角度	r 内側 半径	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	Ni ×100	Cr ×100	Mo ×1000	V ×1000		Ceq ×100		
	m	本	kg	295以上	440～600	16以上		180°	1.5d	27以下	55以下	150以下	50以下	50以下								
212304	10. 0	200	3, 120	384 ✓	521 ✓	24 ✓		GOOD ✓		19✓	12✓	77✓	25✓	40✓								
211369	10. 0	200	3, 120	360 ✓	500 ✓	27 ✓		GOOD ✓		19✓	15✓	76✓	26✓	38✓								
211355	10. 0	400	6, 240	345✓	490✓	28 ✓		GOOD✓		19✓	18✓	72✓	23✓	26✓								
211991	8. 5	400	5, 320	406✓	546✓	21 ✓		GOOD✓		22✓	16✓	78✓	24✓	32✓								
211968	8. 5	400	5, 320	370 ✓	544 ✓	24 ✓		GOOD ✓		19✓	12✓	103✓	27✓	35✓								

引張試験片 (D10~D22 : 2号に準じるもの, D25~D38 : 14A号に準じるもの)

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

この用紙には偽造防止対策が施してあります。

Quality Control Section
管 理 室

品質管理責任者
石田俊介





I Q C	試験部長	担当者	合・否
達	細	三	合

1/2 頁

報告書No. 20211001152

令和3年10月1日

骨材のアルカリシリカ反応性試験報告書



矢橋工業 株式会社 御中

建部技第 402号
岐阜県美濃市極楽寺464番地の7
岐阜県生コンクリート工業組合
中濃試験場
Tel (0575) 35-3292
Fax (0575) 35-1248
承認署名者
場長 武井 薫



ご依頼のありました骨材の試験結果を以下のとおり報告致します。

受付年月日	令和3年9月10日
識別番号	210910A151
骨材名称	砕砂(細骨材)
試験項目	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)
顧客名称 (住所)	矢橋工業 株式会社 (岐阜県大垣市南市橋町1753)

原本と複製を証明する。

岐阜県生コンクリート工業組合
中濃試験場 場長

注) 本報告書は、試験場に持ち込まれた本書中に記載の試料についてのみ有効です。
尚、岐阜県生コンクリート工業組合中濃試験場の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、報告書の一部分のみを複製する事を禁じます。

2/2 頁

報告書No. 20211001152

採取場所 大垣市赤坂町地内
採取者名 矢橋工業 株式会社
採取年月日 令和3年9月10日
骨材名称 砕砂(細骨材)
備考 赤坂産 石灰石
試験実施日 令和3年9月21日 ~ 令和3年9月22日
試験方法 JIS A 1145 : 2017 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法 (化学法)

1. アルカリ濃度減少量 (Rc) : 塩酸(HCl)滴定法
2. 溶解シリカ量 (Sc) : 吸光度法

試験実施場所 岐阜県生コンクリート工業組合 中濃試験場
(住所) (岐阜県美濃市極楽寺464番地の7)

試験結果

試料量 : 25.00 (g) 反応条件 : 80℃ 24時間

繰返し	アルカリ濃度減少量 R c (mmol/L)			溶解シリカ量 S c (mmol/L)		
	V ₁ (mL)	V ₂ (mL)	R c	希釈 n	A (mg/L)	S c
1	20	19.08	36	1	2.652	2
2	20	19.12	34	1	2.652	2
3	20	19.14	33	1	2.501	2
平均値	—	—	34	—	—	2

V₃ (mL) : 19.80 F : 1.000

$$R c = \frac{20 \times 0.05 \times F}{V_1} \times (V_3 - V_2) \times 1000$$

ここに、 V₁ : 分取量 (mL)
V₂ : 滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
V₃ : 空試験滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
F : 0.05mol/L 塩酸ファクター

$$S c = 20 \times n \times A \times \frac{1}{28.09}$$

ここに、 A : 検量線から求めたけい素量 (S i mg/L)

アルカリシリカ反応性の判定 無 害 ✓

一判定基準—

- 無 害 : a) Scが10mmol/L 以上で、Rcが700mmol/L 未満の範囲で
ScがRc未満となる場合。
b) Scが10mmol/L 未満で、Rcが700mmol/L 未満の場合。

無害でない : Scが10mmol/L 以上で、Rcが700mmol/L 未満の範囲で
ScがRc以上となる場合。

判定しない : Rcが700mmol/L 以上の場合。

注) 採取場所、採取者名、採取年月日、骨材名称、備考は、ご依頼者の申し出により記入しました。



I Q C	試験室長	担当者	合・否
達	細	三	合

1/2頁

報告書No. 20211005152

令和3年10月5日

骨材のアルカリシリカ反応性試験報告書

マルアイ石灰工業株式会社 御中

建部技第202号
岐阜県美濃市極楽寺464番地の7
岐阜県生コンクリート工業組合
中濃試験場
Tel 0576-31-3292
Fax 0576-35-1248
承認署名者
場長 武井 薫

ご依頼のありました骨材の試験結果を以下のとおり報告致します。

受付年月日	令和3年9月9日
識別番号	210909A152
骨材名称	砕石 1505
試験項目	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)
顧客名称 (住所)	マルアイ石灰工業株式会社 (岐阜県大垣市赤坂町3351番地)

原本と照合し、真実性を証明する。

岐阜県生コンクリート工業組合
中濃試験場 場長

注) 本報告書は、試験場に持ち込まれた本書中に記載の試料についてのみに有効です。
尚、岐阜県生コンクリート工業組合中濃試験場の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、報告書の一部のみの複製する事を禁じます。



採取場所 岐阜県大垣市星飯地内
採取者名 マルアイ石灰工業株式会社
採取年月日 令和3年9月7日
骨材名称 砕石 1505
試験実施日 令和3年9月28日 ~ 令和3年9月29日
試験方法 JIS A 1145 : 2017 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法 (化学法)
1. アルカリ濃度減少量 (Rc) : 塩酸(Hcl)滴定法
2. 溶解シリカ量 (Sc) : 吸光度法
試験実施場所 岐阜県生コンクリート工業組合 中濃試験場
(住所) (岐阜県美濃市極楽寺464番地の7)

試験結果

試料量 : 25.00 (g) 反応条件 : 80℃ 24時間

繰返し	アルカリ濃度減少量 R c (mmol/L)			溶解シリカ量 S c (mmol/L)		
	V ₁ (mL)	V ₂ (mL)	R c	希釈 n	A (mg/L)	S c
1	20	19.62	14	1	0.827	1
2	20	19.64	13	1	0.977	1
3	20	19.64	13	1	0.859	1
平均値	—	—	13	—	—	1

V₃ (ml) : 19.90 F : 1.000

$$R c = \frac{20 \times 0.05 \times F}{V_1} \times (V_3 - V_2) \times 1000$$

ここに、 V₁ : 分取量 (mL)
V₂ : 滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
V₃ : 空試験滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
F : 0.05mol/L 塩酸ファクター

$$S c = 20 \times n \times A \times \frac{1}{28.09}$$

ここに、 A : 検量線から求めたけい素量 (S i mg/L)

アルカリシリカ反応性の判定

無 害 ✓

—判定基準—

無 害 : a) Scが10mmol/L 以上で、Rcが700mmol/L 未満の範囲で
ScがRc未満となる場合。
b) Scが10mmol/L 未満で、Rcが700mmol/L 未満の場合。

無害でない : Scが10mmol/L 以上で、Rcが700mmol/L 未満の範囲で
ScがRc以上となる場合。

判定しない : Rcが700mmol/L 以上の場合。

注) 採取場所、採取者名、採取年月日、骨材名称は、ご依頼者の申し出により記入しました。

2/2頁

東海商事ブロック工業(株)大野工場

当工場で行うアルカリシリカ反応抑制対策の区分は (a) b) (c)) とする。

JISマーク表示制度

認 証 書

認証番号： GB0407060

東海商事ブロック工業株式会社

岐阜県大垣市藤江町二丁目 128 番地

産業標準化法第 30 条第 1 項の規定に基づき、下記の鉱工業品が主務省令及び日本産業規格に適合していることを認証します。

記

1. 鉱工業品の名称 : プレキャストコンクリート製品
2. JIS の番号及び名称 : JIS A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品
JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品
3. 認証の区分 : プレキャスト無筋コンクリート製品 I 類
プレキャスト鉄筋コンクリート製品 I 類
4. 製品の種類又は等級 : 認証書別紙による
5. 工場の名称及び所在地 : 東海商事ブロック工業株式会社 大野工場
岐阜県揖斐郡大野町本庄字上新田 859 番地 1

認 証 日 : 2007 年 8 月 1 日

再発行日 : 2019 年 8 月 7 日



一般財団法人

日本建築総合試験所

大阪府吹田市盛仙寺町 8 番 1 号

理事長

井上



認証書別紙

認 証 番 号 : GB0407060

認 証 日 : 2007 年 8 月 1 日

再 発 行 日 : 2019 年 8 月 7 日

認証に係る製品の種類又は等級

表 1 認証に係る製品の種類

認証の区分	製品の種類	製品	
		製品名	種類
プレキャスト 無筋コンクリート製品 I 類	舗装・境界 ブロック類	境界ブロック	片、両、地
プレキャスト 鉄筋コンクリート製品 I 類	路面排水溝類	上ぶた式 U 形側溝 (本体)	1 種
		落ちふた式 U 形側溝	1 種、3 種

I Q C	試験室長	担当者	合・否
			合格

(様式-3)

コンクリート中の塩化物イオン量測定結果表

令和 3 年 10 月度

コンクリートの種類	高流動 - 40.0 - 70 - 15 - N (配合記号 B)		
測定器具	カンタブ (標準品)	測定者名	三田村 和明
混和剤の種類	チューポール NV-G5	混和剤の使用量 (kg/m ³)	3.50
セメントの種類	普通ポルトランドセメント	単位水量 (kg/m ³)	180

測定月日	10 月 1 日	
時刻	13 : 25	
カンタブの読み	1	2.3
	2	2.3
	3	2.2
塩素イオン濃度 (%)	1	0.029
	2	0.029
	3	0.026
	平均	0.03
塩化物量 (kg/m ³)	0.05	
備考		

注) 塩化物量 (kg/m³) = 塩素イオン濃度の3本の平均値 ÷ 100 × 単位水量 (kg/m³)

技 第339号の9
令和3年7月8日

東海商事ブロック工業 株式会社
代表取締役 西田 昌和 様

岐阜県県土整備部
技術検査課長



コンクリート二次製品の検査結果について（通知）

令和3年4月9日付けで検査申請のありましたコンクリート二次製品について、下記のとおり検査結果を通知します。

記

1. 工 場 名 東海商事ブロック工業 株式会社 大野工場
2. 所 在 地 揖斐郡大野町本庄字上新田 859 番地 1
3. 検 査 品 目 上ぶた式U型側溝 1 種
落ちふた式U型側溝 1 種・3 種（本体）
落ちふた式U型側溝 1 種・3 種（蓋）
4. 検 査 結 果 合格
5. 有 効 期 間 2 年間（令和3年8月1日～令和5年7月31日）
6. 出荷許可材令 14 日以上
7. 注 意 事 項 無し
8. そ の 他 県発注者による工場検査の実施及び各種資料の提出に応じてください。
なお、検査の合格期間にあっても、その後において偽り、その他不正な手段により出荷をした場合は、合格品目の取り消しをする事があります。

技第289号の7
令和2年7月3日

東海商事ブロック工業株式会社
代表取締役 西田 昌和 様

岐阜県県土整備部
技術検査課長



コンクリート二次製品の検査結果について（通知）

令和2年4月7日付けで検査申請のありましたコンクリート二次製品について、下記のとおり検査結果を通知します。

記

- | | |
|-----------|---|
| 1. 工場名 | 東海商事ブロック工業株式会社 大野工場 |
| 2. 所在地 | 揖斐郡大野町本庄字上新田 859 番地 1 |
| 3. 検査品目 | 片面歩車道境界ブロック、両面歩車道境界ブロック
地先境界ブロック、可変勾配側溝（本体、蓋）、
ベース付き歩車道境界ブロック |
| 4. 検査結果 | 合格 |
| 5. 有効期間 | 2年間（令和2年8月1日～令和4年7月31日） |
| 6. 出荷許可材令 | 14日以上 |
| 7. 注意事項 | 無し |
| 8. その他 | 県発注者による工場検査の実施及び各種資料の提出に応じて
ください。
なお、検査の合格期間にあっても、その後において偽り、そ
の他不正な手段により出荷をした場合は、合格品目の取り消し
をする事があります。 |



創造・挑戦・行動 ～今を創り未来を創る～

東海商事ブロック工業株式会社



本 社	〒503-0893	岐阜県大垣市藤江町2丁目128番地
営 業 部		TEL <0584>81-6325
		FAX <0584>73-7541
大 野 工 場	〒501-0533	岐阜県揖斐郡大野町本庄上新田859-1
企画開発室		TEL <0585>35-2031
		FAX <0585>35-2522
三 重 工 場	〒519-0425	三重県度会郡玉城町岩出333
及び営業所		TEL <0596>58-2300
		FAX <0596>58-2330